

**Prüfbericht Nr. 2.5/20700/653-2004
2. Ausfertigung**

Allgemeines

Antragsteller: **Lübbering Umwelttechnik GmbH
Landstr. 2
58730 Fröndenberg**

Auftrag vom: 22.12.2004
Probeneingang: 15.02.2005

Material: Schachtabdeckung aus Stahl nach DIN EN 124
Herstellerbezeichnung: WAD IV 400 kN
(Bezeichnung des Antragstellers)

Prüfungen

Belastungsprüfungen gemäß DIN EN 124

Die Prüfungen erfolgten am 15.02.2005.
Die Werte gelten ausschließlich für die geprüften Abdeckungen.

Prüfwerte werden - soweit Normen dies vorschreiben - mit der diesen Normen entsprechenden Genauigkeit angegeben. Für statistische Auswertungen werden alle gemessenen Stellen verwendet.

Dieser Prüfbericht umfasst 2 Seiten.
Der Prüfbericht darf nicht in Teilen veröffentlicht werden.

1. Allgemeines

Die von Fa. Lübbering eingelieferte Schachtabdeckung hat folgende Merkmale:

Deckel Schweißkonstruktion, eingebaut in Betonrahmen (Lichte Weite LW 750 mm).

2. Prüfmethode

Die Prüfkraft (nach DIN EN 124 Abschnitt 8.1) wurde mit einem Hydraulikzylinder (Enerpac 600 kN) mit Elektropumpe und Lastkonstanthaltung aufgebracht. Die Druckablesung erfolgt mit einem digitalen Manometer (Fa. Kobold, Typ MAN-SF 26AV1 von 0 – 1000 bar) auf 1 bar. Die Prüfeinrichtung (Zylinder, Pumpe, Anzeige) wurde auf einer Klasse 1-Prüfmaschine kalibriert. Die Lasteinleitung erfolgte mit einer Stahlplatte (d = 250 mm) über eine Nadelvlies-Zwischenlage. Die Verformung wurde mit einem Wegaufnehmer (Mitutoyo) auf 0,01 mm gemessen. Der Stahlrahmen wurde auf den Prüfrahmen mit Nadelvlies-Auflage (ca. 10 mm dick) aufgelegt.

3. Durchführung

Das Prüfmuster wurde auf Einhaltung einer Prüflast von 400 kN (Klasse D 400) geprüft. Dazu wurde eine Last von 2/3 der Prüflast 5 mal innerhalb von je 30 s aufgebracht und nach Entlastung die bleibende Verformung in der geometrischen Mitte des Prüflings gemessen. Anschließend wurde die Prüflast (400 kN) angefahren und 30 s konstant gehalten.

4. Ergebnisse

Die Schachtabdeckung erfüllt mit einer Durchbiegung von 0,4 mm nach 5maliger Belastung auf 2/3 von 400 kN die Anforderung an D 400-Systeme (Durchbiegung $< LW/300 = 750/300 = 2,5$ mm).



S. Hintz
(Technischer Angestellter)